


TECHNICZNA KARTA PRODUKTU – EKOSKÓRA PIKOWANA*



MODEL	PIKOWANA
DATA	29.04.2023
KOLOR	Zgodnie z wzornikiem
SKŁAD WARSTWY WIERZHNIEJ	100% PU
SKŁAD TKANINY BAZOWEJ	Owata 100g/m ²
	Flizelina 60g/m ²
GRAMATURA	640 g/m ² (Ekoskóra 480g/m ² +Owata 100g/m ² +Flizelina 60g/m ²) ± 10
SZEROKOŚĆ	145 cm ± 2 cm
GRUBOŚĆ	5 mm ± 0,05 mm

Rodzaj badania (metoda badawcza)		Wyniki (średnia wartość)	Urządzenia badawcze
Siła przy zerwaniu PN-EN ISO 1421-2001	- wzdłuż	569 [N] ± 13	Maszyna wytrzymałościowa Hounsfield H5KS
	- w poprzek	234 [N] ± 9	
Wydłużenie przy zerwaniu PN-EN ISO 1421-2001	- wzdłuż	51 [%] ± 1	
	- w poprzek	130 [%] ± 5	
Wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN ISO 4674-1;2005 Metoda B (próbka w kształcie spodni)	- wzdłuż	35 [N] ± 3	Maszyna wytrzymałościowa ZWICK 1120
	- w poprzek	34 [N] ± 1	
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006 (Test Martindale'a)	Min. 100 000 cykliów		Ścierać tkanina wełniana, Ciśnienie przy ścieraniu 12kPa Kryterium oceny: - zmiana żywotności barwy - nie naruszona warstwa wierzchnia
Odporność koloru na światło sztuczne (test starzeniowy) PN-EN ISO 105-B04: 1999 Metoda 2	7-8		Xenotest Alpha LM - Długość fali: 380–750 nm - Filtry: 6IR + 1 UV - Temp. BST: 47±3°C - Temp. w komorze 40°C - Zraszanie – 1 min. - Suszenie – 29 min. Ocena: komora Multilight światło dzienne D65

KETRINA sp z o. o.

Niepodległości 201, 58-300 Wałbrzych, Polska

NIP: 8863010882

e-mail: info@modernatex.pl tel. [+48 731 841 596](tel:+48731841596)

Raport o zawartości ftalanów IPS 10/LBS/141/G/12	Brak obecności szkodliwych ftalanów zgodnie z Aneksiem XVII do dyrektywy nr 76/769/EEC (REACH)
Oświadczenie producenta	Produkt nie zawiera metali ciężkich, o których mowa w normie PN-EN 71:3, t.j. ołów, chrom, kadm, antymon, arsen, bar, rtęć, selen oraz biocydów i organicznych związków rakotwórczych
Atest Higieniczny PZH B-BK-60211-0317/20 akt.30-06-2025	Dopuszczenie do zastosowania jak materiał tapicerski ogólnego zastosowania w uwzględnieniu tapicerka meblowej, sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, unitów dentystycznych oraz wyrobów kaletniczych

* opracowano na podstawie karty producenta



KETRINA sp z o. o.

Niepodległości 201, 58-300 Wałbrzych, Polska

NIP: 8863010882

e-mail: info@modernatex.pl tel. [+48 731 841 596](tel:+48731841596)