

TECHNICZNA KARTA PRODUKTU – EKOSKÓRA SOFT*

MODEL	SOFT
DATA	29.04.2023
KOLOR	Zgodnie z wzornikiem
SKŁAD WARSTWY WIERZCHNIEJ	100% PU
SKŁAD TKANINY BAZOWEJ	90% POLIESTER / 6% WISKOZA / 4% BAWĘLNA
GRAMATURA	380 g/m ² ± 10
SZEROKOŚĆ	145 cm ± 2 cm
GRUBOŚĆ	0,9 mm ± 1,0 mm

Rodzaj badania (metoda badawcza)		Wyniki (średnia wartość)	Urządzenia badawcze
Siła przy zerwaniu PN-EN ISO 1421-2001	- wzdłuż	412 [N] ± 13 [N] (15,2%)	Maszyna wytrzymałościowa Hounsfield H5KS
	- w poprzek	410 [N] ± 7 [N] (23,2%)	
Wydłużenie przy zerwaniu PN-EN ISO 1421-2001	- wzdłuż	69 [%] ± 7 [%]	
	- w poprzek	116 [%] ± 3 [%]	
Wytrzymałość na rozdzielanie PN-EN ISO 4674-1;2005 Metoda B (próbka w kształcie spodni)	- wzdłuż	66,3 [N] ± 8	Maszyna wytrzymałościowa ZWICK 1120
	- w poprzek	50,9 [N] ± 5	
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006 (Test Martindale'a)	Min. 102 400 cykliów Klasa 1-2		Ścierać tkanina wełniana, Ciśnienie przy ścieraniu 12kPa Kryterium oceny: - zmiana żywotności barwy - nie naruszona warstwa wierzchnia
Odporność koloru na promieniowanie UV PN-EN ISO 105-B02: 2006 Metoda 2	7		Długość fali: 300–400 nm, temp.BST 50%, wilgotność 50%, temp.wewnątrz komory 30°C. Urządzenia badawcze: Komora Multilight światło D65
Odporność koloru na światło sztuczne (test starzeniowy) PN-EN ISO 105-B04: 1999 Metoda 2	7-8		Xenotest Alpha LM - Długość fali: 380–750 nm - Filtry: 6IR + 1 UV - Temp. BST: 47±3°C - Temp. w komorze 40°C - Zraszanie – 1 min. - Suszenie – 29 min. Multilight światło dzienne D65
Odporność na wodę PN-EN 20811:1997 /PN-ISO 811:1997	255		
Raport o zawartości ftalanów procedurą PB-3.1	Brak obecności szkodliwych ftalanów, tj. BBP, DBP, DEHP, DIDP, DNOP, DINP zgodnie z dyrektywą REACH 76/769/EEC, Aneks XVII;		
Substancje szkodliwe (oświadczenie producenta)	Wszystkie surowce użyte do przygotowania jakiegoś procesu produkcji są zgodne z normami określonymi w regulacjach REACH. Wyroby nie zawierają żadnych substancji szkodliwych, np. metali ciężkich czy innych substancji uznanych za rakotwórcze lub mające wpływ na rozrodczość człowieka.		
Atest Higieniczny PZH B-BK-60211-0317/20 akt.30-06-2025	Dopuszczenie do zastosowania jak materiał tapicerski ogólnego zastosowania w uwzględnieniu tapicerka meblowej, sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, unitów dentystycznych oraz wyrobów kaletniczych		

* opracowano na podstawie karty producenta

KETRINA sp z o. o.

Niepodległości 201, 58-300 Wałbrzych, Polska

NIP: 8863010882

e-mail: info@modernatex.pl tel. [+48 731 841 596](tel:+48731841596)